PŁYTY USZCZELKARSKIE

Tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT

Lp.	Medium chemiczne	GAMBIT AF-1000	GAMBIT AF-400	GAMBIT AF-2000	GAMBIT AF-OIL	GAMBIT AF-300	GAMBIT AF-11	GAMBIT AF-300 UNIVERSAL	GAMBIT AF-10	GAMBIT AF-350	GAMBIT AF-150	GAMBIT SOFT	GAMBIT AF-CHEMICO	PARO GAMBIT
1	Aceton	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
2	Alkohol etylowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	Alkohol metylowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	Amoniak	▲	●	●	●	▲	●	●	■	■	■	■	●	●
5	Anilina	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Benzen	▲	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	●
7	Benzyna	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	▲	▲	▲	●
8	Chlor (mokry)	■	▲	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	▲
9	Chlor (suchy)	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
10	Chloroform	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
11	Cyklohekszanon	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
12	Eter	■	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●
13	Fenol	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
14	Freon 113	■	●	●	●	▲	●	●	■	▲	■	■	●	●
15	Freon 22	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
16	Glikol etylenowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	Kwas azotowy 20%	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	■	■	■	●	▲
18	Kwas azotowy 40%	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
19	Kwas fosforowy	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲
20	Kwas mrówkowy	■	●	●	●	●	●	●	■	▲	■	■	●	●
21	Kwas octowy	■	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●
22	Kwas siarkowy 20%	■	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	●	●
23	Kwas siarkowy dymiący	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
24	Kwas siarkowy 55%	■	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	●	▲
25	Kwas solny 20%	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲
26	Kwas solny 35%	■	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	●	■
27	Mydło	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28	Nadtlenek wodoru	▲	●	▲	●	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●
29	Nafta	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●
30	Ozon etylowy	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
31	Olej napędowy	▲	●	●	●	▲	●	●	●	▲	▲	▲	●	●
32	Olej hydr. (ropy naft.)	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
33	Olej silikonowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34	Powietrze	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	Trichloroetylen	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	■	■	■	▲	▲
36	Woda	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
37	Woda morska	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38	Wodorotlenek amonu	▲	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●
39	Wodorotlenek potasu	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	■	▲	▲
40	Wodorotlenek sodu	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	■	▲	▲
47	Wodorotlenek wapnia	▲	●	●	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	●	●

● płyta zalecana ▲ przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji ■ nie stosować

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji i praktycznym wykorzystaniu ich stosowania. Zaznaczyć, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wzajemnych, w szczególności parametrów pracy, w szczególności rodzaj medium, przyjęte parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń w specyficznie zastosowania wymagają kontaktu z producentem.